



RÖFIX AJ-Z 920

Mastic élastique pour joints flexibles

Avis juridiques et techniques: Pour la mise en œuvre de nos produits il faut respecter les informations mentionnées dans les fiches techniques. On recommande de considérer les normes générales et spécifiques de chaque pays (UNI, ÖNORM, SIA, etc.) ainsi que les indications des Associations Professionnelles Nationales.

Domaines d'application: Mastic à élasticité permanente à base de PU, pour l'exécution de joints de dilatation dans le revêtement des façades isolantes en briquettes type clinker RÖFIX. Dans les conditions d'application, le produit est une pâte plastique, consistante, qui durcit à l'air en présentant les caractéristiques d'un matériau d'étanchéité élastique. Déformation totale admissible 25%. Conforme à la fiche technique IVD n. 9 "Joints de raccordement".

Propriétés:

- Système de durcissement sans bulles d'air
- Bonne adhérence
- résistant au vieillissement, aux intempéries et aux rayons UV

Mise en œuvre:



Support: Le support doit être exempt de composants qui peuvent réduire l'adhérence.

Prétraitement du support: Toutes les surfaces d'adhésion doivent être consistantes, sèches, sans graisses et poussière. Les surfaces de support aux pores fermés doivent être préalablement traitées avec un produit détergent (alcool, eau-de-vie). Les résidus des rouille et des peintures détachées compromettent l'adhérence et donc ils doivent être enlevés. Les surfaces métalliques brillantes, naturelles doivent être traitées avec un produit anti corrosion approprié.


Mise en œuvre: Couper la cartouche sur le filetage. Visser les buses d'injection et couper selon l'épaisseur souhaitée. Insérer dans le pistolet manuel ou à l'air comprimé et injecter avec une pression constante. Si nécessaire, humidifier le produit colle pour sceller avec de l'eau, avant qu'un film se forme sur la surface et lisser avec une spatule ou un autre outil approprié. Le matériau colle pour sceller doit être lissé avec une spatule appropriée à l'aide d'un produit de lissage (détersif). Le lissage doit être effectué avant que le film se forme sur la surface du matériau colle pour sceller. Pendant le durcissement, protéger de la pluie et du gel.

Avertissements: Enlever le ruban adhésif utilisé, avant qu'un film se forme sur la surface.

Avertissement relatif aux dangers: Vous obtenez également les consignes de sécurité détaillées relatives à la sécurité séparément. Avant toute utilisation, veuillez lire ces fiches techniques relatives à la sécurité.

Stockage: Stocker au frais, mais à l'abri du gel et bien fermé. Stockage env. 12 mois.

Données techniques:

Art. No. SAP	2000569169
Art. No.	147684
Type d'emballage	
Quantité par unité	600 ml/unité
Unités par emballage	12 unité/cart.
Teinte	gris
Remarque de consommation	Les valeurs de consommation sont indicatives et dépendent fortement du support et de la technique de mise en œuvre.
Densité	env. 1,3 kg/l
Température du support	≥ 5 °C ≤ 35 °C



RÖFIX AJ-Z 920

Mastic élastique pour joints flexibles

Remarques générales:

Cette fiche technique remplace toutes les versions antérieures.

Les données de cette fiche technique correspondent à nos connaissances actuelles en la matière et à nos expériences pratiques.

Les données ont été élaborées avec soin et minutie, mais sans garantie d'exactitude ou d'exhaustivité, et à ce titre nous déclinons toute responsabilité pour les décisions prises par l'utilisateur ultérieurement. Les données n'impliquent en elles-mêmes aucune obligation juridique, ni aucune autre obligation. Elles ne dispensent par principe pas le client de s'assurer par ses propres moyens que le produit correspond bien à l'usage prévu.

Nos produits ainsi que toutes les matières premières qu'ils contiennent sont soumis à un contrôle continu, ce qui permet de garantir une qualité constante.

Notre service de conseil technique est à votre disposition pour vos questions sur l'utilisation et la mise en œuvre, ainsi que pour la présentation de nos produits.

La version actuelle de nos fiches techniques est disponible sur notre site Web, ou peut être obtenue dans nos agences nationales.

Vous obtenez également les consignes de sécurité détaillées relatives à la sécurité séparément. Avant toute utilisation, veuillez lire ces fiches techniques relatives à la sécurité.