



RÖFIX Renopor

Le système d'assainissement aux panneaux

RÖFIX Renopor® Système en résumé

Domaine d'application	RÖFIX Renopor® I		RÖFIX Renopor® S	
Systèmes d'assainissement				
Dénomination du système	Isolation intérieure à action capillaire, perméable à la vapeur		Isolation intérieure à action capillaire, perméable à la vapeur pour charge saline	
Domaine d'application				
Charge d'humidité	élevée		élevée	
Charge saline	faible		élevée	
Emploi	Contre la condensation intérieure, contre la moisissure; dans des bâtiments anciens ou neufs		Contre la charge saline et la condensation intérieure, contre la moisissure; dans des bâtiments anciens ou neufs	
Préparation du support	Seulement les vieux enduits détachés et friables doivent être enlevés. Les taches de moisissure existantes doivent être préalablement traitées et ensuite enlevées avec une brosse.			
Niveler le support	Les irrégularités du support d'une certaine importance doivent être nivelées avec RÖFIX Renoplus® Réagrèage de rénovation et d'égalisation universel (jusqu'à 30 mm en une seule couche).			
Temps de maturation	1 jour/mm d'épaisseur			
Collage des panneaux	RÖFIX Renopor® I Panneau isolant pour intérieurs 060		RÖFIX Renopor® S Panneau anti-sel *	
	Collage sur toute la surface des panneaux Renopor® avec RÖFIX Renopor® Mortier-colle et réagrèage spécifique			
Temps de maturation	Env. 2 heures			
Ragrèage des panneaux	Ragrèage sur toute la surface des panneaux Renopor® avec RÖFIX Renopor® Mortier-colle et réagrèage spécifique et RÖFIX P50 Treillis d'armature			
Épaisseur de l'enduit	Min. 4 mm			
Temps de maturation	Env. 1 jour			
Modelage et application rev.	Revêtements muraux minéraux, perméables à la vapeur comme RÖFIX 715 Crépi de finition précieux spécial **			
Temps de maturation	Min. 7 jours	Aucune	Min. 7 jours	
Peinture/revêtement	RÖFIX PE 225 RENO 1K	RÖFIX CalceClima® Kalkfarbe Peinture à la chaux	RÖFIX PI 262 ÖKOSIL PLUS/ RÖFIX CalceClima® Kalkfarbe Peinture à la chaux	

* Le panneau RÖFIX Renopor® S doit être posé avec la pastille rouge bien visible orientée vers l'intérieur de la pièce.

** RÖFIX Renopor® Mortier-colle et réagrèage spécifique peut être également structuré directement et recouvert d'une peinture colorée.